

climaglas®
Doble acristalamiento

**GUARDIAN
SUN**
CRISTAL INTELIGENTE

**grupo
Corbalán**
INDUSTRIAS DEL VIDRIO

CLIMAGLAS GUARDIAN SUN 4 mm+cámara + 4 mm	Capa en posición	Gas	Transmisión luminosa %	Reflexión luminosa %	Indice de conservación cromática Ra	Factor solar (g) EN 410 %	Valor U EN 673 W/(m2K)
4-16-4	2	argón*	66	26	96	42	1.0
4-16-4	2	aire	66	26	96	42	1.3
4-14-4	2	Aire	66	26	96	42	1.4
4-14-4	2	Argón	66	26	96	42	1.1
4-12-4	2	Aire	66	26	96	42	1.6
4-12-4	2	Argón	66	26	96	42	1.2
4-10-4	2	Aire	66	26	96	42	1.8
4-10-4	2	Argón	66	26	96	42	1.4
4-8-4	2	Aire	66	26	96	42	2.0
4-8-4	2	Argón	66	26	96	42	1.6
4-6-4	2	Aire	66	26	96	42	2.4
4-6-4	2	Argón	66	26	96	42	2.0

*Indice relleno de Gas 90 %.

Todos los valores son nominales y están sujetos a tolerancia de producto.

Transmisión luminosa: fracción de la radiación solar incidente en el rango visible (380-780 nm) que pasa a través del acristalamiento.

Factor solar: fracción de la radiación solar incidente que es transmitida por entero a través del acristalamiento.

Reflexión externa: fracción de la radiación solar incidente reflejada.

Valor U: transmitancia térmica . Cantidad de calor que se pierde de dentro hacia fuera a través del acristalamiento (en W/m2K).